

# INDEKO FIX

## - Gamme Capanature -

Impression/fixateur pigmenté en phase aqueuse.  
Recommandé pour chantiers HQE.



### Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recommandé pour chantiers HQE.</li> <li>- Ecolabel accordé, n° d'enregistrement FR/07/012. Valable pour toutes les teintes grâce aux colorants Capatint n'apportant pas de COV,</li> <li>- Conforme au protocole AFSSET de sept 2009; n° de rapport d'essai : G06042. Produit sans matières 1ères classées cancérigènes, mutagènes et toxiques (CNR1 et CMR2),</li> <li>- Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement et pratiquement sans odeur,</li> <li>- Produit sans matières premières classées cancérigènes, mutagènes et toxiques (CMR 1 et CMR 2),</li> <li>- Application facile.</li> </ul>
Liant	Résines synthétiques en dispersion.
Conditionnement	2,5 L - 5 L - 15 L
Teintes	Blanc. Peut être teinté en teintes pastel avec le système Color Express®. Remarque : afin de conserver les caractéristiques de base, ne pas mélanger avec d'autres produits ou colorants.
Degré de brillance / Aspect	Mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densité: 1,4</li> <li>■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2/4a (NF T 36-005)</li> </ul>
Remarque	<p>Produit conforme au protocole AFSSET :</p> <p>Le protocole AFSSET* a pour objectif de qualifier et promouvoir des peintures à très faible émission de composés organiques volatils (COV) garantissant un air intérieur sain. Testé par un laboratoire indépendant, les COV (275 molécules) sont systématiquement recherchés, mesurés et comparés aux valeurs limites retenues. Les spécifications rigoureuses du protocole permettent d'éliminer les produits cancérigènes, mutagènes et toxiques. En conclusion, la conformité au protocole AFSSET est aujourd'hui la meilleure garantie pour vivre dans un air intérieur sain même après rénovation des locaux.</p> <p>*Depuis Juillet 2010, l'AFSSET et l'AFSSA ont fusionné sous la nouvelle appellation ANSES.</p>



## Application

Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.
Préparation du support	Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.
	<b>Enduits plâtre/Carreaux de plâtre :</b> Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces.
	<b>Plaques de plâtre cartonnées :</b> Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer dans ce cas une couche d'Isogrund Ultra.
	<b>Support atteint de moisissures :</b> Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces.
	<b>Peintures bien adhérentes :</b> Brosser/épousseter les surfaces. Dépouiller par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraisser les anciens revêtements.
	<b>Peintures mal adhérentes :</b> Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter.
	<b>Toile de verre :</b> Application d'une couche d'Indeko Fix sur toile de verre non peinte. En cas de toile de verre déjà peintes, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.
Méthode d'application	Brosse ou rouleau microfibre 10 mm.  Projection à l'Airless :  Angle de projection : 50°, Buse : 0,021 - 0,026", Pression : 150 - 180 bars
Système de couches	Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 3% d'eau.
Consommation / Rendement	Env. 100 à 125 ml/m <sup>2</sup> / 8 à 10 m <sup>2</sup> /L. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, humidité relative inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	A 20° et 65% d'humidité relative : Recouvrable après 12 heures Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	A l'eau Immédiatement après emploi.

## Conseil

Certificats	- Certificat Ecolabel. - Attestation et rapport d'essai du protocole Afsset. - FDES.
Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient un produit biocide : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la methylisothiazolinone et de la benzisothiazolinone.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/g): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: < 1 g/l.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

### Fiche technique INDEKO FIX - Gamme Capanature - - Edition: janvier 2019

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.