Airless Weiss

Peinture en dispersion monocouche mate profonde, renforcée aux siloxanes, insensible à la lumière rasante, pour murs et plafonds

Description du produit

Propriétés

Peinture en dispersion monocouche mate, à faibles tensions, renforcée aux siloxanes et insensible à la lumière rasante. Peu structurante sur supports lisses et non garnissante sur supports structurés. Très bon pouvoir couvrant à sec, très haut degré de blancheur, perméable à la vapeur d'eau.

- mise en œuvre optimale
- insensible à la lumière rasante
- retouches optimales

Faiblement odorante, particulièrement souple et rapide à mettre en œuvre, avec une faible tendance aux projections.

Sans solvant ni plastifiant, à faibles émissions, exempte de constituants générateurs de fogging.

Domaine d'utilisation

Convient particulièrement aux travaux de peinture neuve et de rénovation dans les pièces claires et très lumineuses. Utilisable sur surfaces lisses comme sur surfaces fortement structurées.

Données techniques

Domaine d'application	intérieur	Résistance à l'abrasion humide*	Classe 2
Teinte	blanc	Rapport de contraste / classe d'opacité*	1 à 8 m²/l
Conditionnement	12,5 litres	Brillance*	mat profond
Poids spécifique	env. 1,451 g/cm^3	Granulométrie max.*	fine < 100 µm
Consommation[2]	env. 125 ml/m^2 / env. 8 m^2/l	Code produit P+V	BSW20
Stockage[3]	au frais et au sec, env. 1 an	Valeur limite COV UE	(cat. A/a) : 30 g/l COV (2010) Teneur en COV : max. 30 g/l.
Base du liant	Dispersion de résine synthétique	Code déchet[4]	17 07 01 (sec) 08 01 12 (liquide)

Les caractéristiques indiquées se rapportent au produit blanc. Une mise à la teinte peut entraîner des écarts. * Caractéristiques selon DIN EN 13300 [2] Les valeurs de consommation indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, par passe, sur support lisse. Les valeurs de consommation exactes doivent être déterminées sur l'élément à revêtir, en tenant compte de tous les travaux préparatoires, au moyen d'un essai d'application. [3] Conservable dans l'emballage d'origine non ouvert. Bien refermer après usage. [4] Merci de tenir compte des informations complémentaires sous Remarques/Élimination !

Composition (selon VdL)

Dispersion d'acétate de polyvinyle, dioxyde de titane, talc, craie, kaolin, additifs, agents conservateurs, méthylisothiazolinone et benzisothiazolinone

Préparation du support

Support

Convient à tout support intérieur préparé dans les règles de l'art. Les supports doivent être exempts de fissures, fermes, secs, exempts de salissures, de sels, d'efflorescences, de contamination fongique, de couches de frittage et de laitance, ainsi que de toute autre substance séparatrice ; ils doivent être exempts de décolorations et d'inclusions susceptibles de migrer. Les anciens revêtements existants doivent être contrôlés quant à leur aptitude, leur adhérence et leur portance. Respecter la VOB, partie C, la norme DIN 18363, la fiche technique du produit et les fiches BFS correspondantes, dans leur version la plus récente ! Les supports doivent être préparés dans les règles de l'art selon leur nature et recevoir le primaire approprié. Avant l'exécution du revêtement, vérifier l'aptitude du couple matériau/support au moyen d'un

Airless Discounter GmbH

Wilhelminenhofstr. 76/77
Toreinfahrt 1B, Gebäude A12
12459 Berlin
Germany

Version : 08 août 2022

Airless Weiss

Peinture en dispersion monocouche mate profonde, renforcée aux siloxanes, insensible à la lumière rasante, pour murs et plafonds

essai d'application. En cas de doute, demander un conseil technique.

Fissures

Reprendre les fissures dans les règles de l'art et respecter les temps de séchage correspondants. Pour l'exécution des travaux, respecter la fiche BFS n° 19.

Taches migrantes

Appliquer localement une couche d'impression avec un **primaire isolant** adapté.

Béton

Éliminer les huiles de décoffrage, les graisses et les cires par un lavage avec un agent mouillant. Les couches de frittage doivent être éliminées mécaniquement. Vérifier le pouvoir absorbant du béton par un essai de mouillage. Pour l'exécution des travaux, respecter la fiche BFS n° 1.

Supports très absorbants / farinants

Imprégner les supports très absorbants avec un **primaire d'imprégnation** adapté.

Supports normalement absorbants

Sur les supports normalement absorbants, tels que le béton ou les enduits (MG P Ic, P II, P III, P IVa, b, c), le matériau peut être appliqué directement.

Supports non absorbants

Sur les supports non absorbants et lisses, appliquer le cas échéant une couche d'impression avec un **primaire blanc** adapté. Poncer préalablement les surfaces lisses et brillantes.

Papiers peints intissés

Appliquer sur les papiers peints intissés non peints une couche d'impression avec un **primaire blanc** adapté.

Mise en œuvre

Réglage du produit

Le matériau est livré prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec des matériaux de nature différente.

Mise à la teinte

L'aptitude des colorants et des concentrés de nuançage doit être vérifiée avant utilisation. Des ajouts plus importants modifient les propriétés spécifiques.

Méthodes d'application

Application à la brosse, au rouleau ou par projection. Nettoyer les appareils immédiatement après usage à l'eau.

Mise en œuvre

En règle générale, appliquer deux fois sans dilution. Pour éviter les reprises, appliquer frais sur frais en une seule passe. Convient à l'application par projection airless (diamètre de buse min. 0,5 mm). Température du matériau, de l'air ambiant et du support : min. 5 °C. Pendant l'application et le séchage, le point de rosée ne doit pas être franchi.

Appliquer Airless Weiss sans dilution en couche intermédiaire ou en couche de finition.

Exemples d'appareils pour l'application airless :

Fabricant :	Appareil :	Buse :	Pression :
Graco	ST Max 395	LP 517 / LP519	120 bar
Wagner	Wagner SF 23	HEA 517 / HEA 519	120 bar

Remarques

À observer particulièrement

L'exécution des travaux doit se faire dans le respect des réglementations les plus récentes ainsi que des fiches techniques correspondantes les plus récentes. Une mise à la teinte peut entraîner des écarts dans les caractéristiques techniques. Pour éviter les reprises, appliquer le matériau frais sur frais. Avec les teintes foncées, une sollicitation mécanique (rayures) peut éclaircir la surface. Les marques laissées par les retouches dans les surfaces dépendent de nombreux facteurs et sont donc inévitables (fiche BFS n° 25). L'exécution des travaux doit se faire dans le respect des réglementations les plus récentes ainsi que des fiches techniques correspondantes les plus récentes (voir liens web). Dans les cas difficiles, demander conseil.

Remarques particulières

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux et la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Lors de l'application par projection, ne pas inhaler le brouillard de peinture. En cas d'application en intérieur, assurer une bonne aération et ventilation. Ne pas laisser pénétrer dans le réseau d'assainissement, les eaux ou le sol. Pour plus d'indications, voir la fiche de données de sécurité CE.

Airless Discounter GmbH

Wilhelminenhofstr. 76/77
Toreinfahrt 1B, Gebäude A12
12459 Berlin
Germany

Version : 08 août 2022

Airless Weiss

Peinture en dispersion monocouche mate profonde, renforcée aux siloxanes, insensible à la lumière rasante, pour murs et plafonds

Élimination

Les résidus secs peuvent également être éliminés comme déchets de chantier sous le code déchet n° 17 07 01 ou avec les ordures ménagères. Éliminer les résidus liquides en tenant compte des prescriptions administratives relatives à l'élimination des déchets (code déchet n° 08 01 12).

Conseil technique

Par principe, la présente information technique ne peut recenser l'ensemble des supports et des problèmes liés à la technique de mise en peinture. Si d'autres questions techniques se posent, veuillez demander un conseil technique.

Remarque

Les indications de cette publication reposent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne dispensent pas l'applicateur, en raison de la multitude d'influences possibles lors de la mise en œuvre et de l'utilisation de nos produits, de procéder à ses propres contrôles et essais. Aucune garantie juridiquement contraignante de propriétés déterminées ou d'aptitude à un usage concret ne peut être déduite de nos indications. D'éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions en vigueur doivent être respectés sous sa propre responsabilité par le destinataire de nos produits.

Airless Discounter GmbH

Wilhelminenhofstr. 76/77
Toreinfahrt 1B, Gebäude A12
12459 Berlin
Germany

Version : 08 août 2022